

NÁVOD K POUŽITÍ

Sada na opravu smaltu

Dostává se Vám do ruky sada na opravu smaltu od největšího výrobce koupelňových van na světě, firmy Kaldewei. Tato sada Vám umožní poškozené místo na Vaší smaltované vaně opravit s velmi dobrou kvalitou výsledného provedení. Tato sada je určena k opravám větších poškození.

Nemusíte se obávat, tuto opravu jistě zvládnete bez větších potíží sami. Přesto je však práci třeba věnovat příslušné úsilí, a proto Vás prosíme i o podrobné přečtení následujících pokynů.

Sada na opravu smaltu je dvousložkový přípravek. Po smíchání obou složek a opravě poškozeného místa vyžaduje určitý čas na vytvrzení, což krátkodobě omezí využití Vaší vany. Odměnou Vám však bude výsledná oprava, která bude kvalitní a dlouhodobě odolná.

Sada na opravu smaltu je dostupná v následujících barvách:
Alpinweiß (standardní bílá) - Bahama - Pergamon - Manhattan

Pracovní postup při použití sady na opravu smaltu

1. Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Zejména je třeba odstranit případnou rez.
2. Smíchejte potřebné množství základní hmoty (Spachtelmasse) a tvrdidla (Härter) v poměru cca 20:1, a vzniklou hmotu rozetřete špachtlí po poškozeném místě.
3. Setřete přebytečnou hmotu tak, aby stále přečnivala poškozené místo cca a 1 mm.
4. Nechte schnout asi 30 minut.
5. Příloženým brusným papírem vybruste ošetřené místo do hladka.
6. Odstraňte brusný prach, a místo suchým hadříkem otřete.
7. Připravte si šablonu na nástřík spreje, s dostatečným krytím okolo opraveného místa (např. papír A4 s vystřiženým otvorem, který bude kopírovat obrys opraveného místa s přesahem cca 1 mm).
8. Vezměte nádobku se sprejem (Email Spray), a před použitím ji důkladně, alespoň 3 minuty protřepejte. Poté zkuste (např. na papír) sprej odstříknout.
9. Nyní přestříkáte opravené místo. Nejprve začněte stříkat na krycí papír (šablonu mimo vystřižený otvor), a plynule pouze jednou přejedte přes vystřižený otvor.
10. Přestříkání zopakujte s odstupem nejméně jedné minuty, dokud není opravené místo dokonale překryto.

Pozor: opravené místo nesmí přijít do styku s vodou po dobu následujících **čtyř dnů** !

Bezpečnostní pokyny:

Při práci nejezte ani nekuřte . Základní hmota i tvrdidlo obsahují dráždivé látky . Při práci místnost větrejte !
Větrání místnosti je třeba zajistit i po dobu tvrdnutí směsi !
Při požití nebo zasažení očí vyhledejte bezpodmínečně lékaře !
Tvrdidlo i sprej jsou hořlavé ! . Nádobka se sprejem je pod tlakem.
Chraňte životní prostředí. Použité nádoby odevzdejte, prosím, do sběru.

Pokyny k ošetřování opraveného místa

Na čištění opraveného místa nepoužívejte koncentrované čisticí prostředky ani písek.

Při čištění nepoužívejte organická rozpouštědla.

Na opravené místo nenanášejte desinfekční prostředky.

Kaldewei CS, s.r.o.

Oficiální zastoupení pro Českou republiku a Slovensko

Ohradní 61a, 140 00 Praha 4 – Míchle . tel.: +420 241 092 150 . fax: +420 241 092 160 . e-mail: info@kaldewei.cz

Navštivte, prosím, naši stránku na Internetu: <http://www.kaldewei.cz>